

Arova Colora

1326

Polprosojno pigmentirano lužilo na vodni osnovi za **industrijsko** in **komercialno** uporabo

OPIS IZDELKA

Splošno


Polprosojno, pigmentirano lužilo na vodni osnovi za les listavcev in iglavcev z zelo dobro obstojnostjo na svetlobi za obdelavo pohištva in notranje opreme. Posebej primerno za luženje lesa s finimi porami, kot sta javor ali bukev. Za profilirane dele, kot so letve ali pohištvo z okvirjem. Izdelek je mogoče prelakirati z laki za les na vodni osnovi in na osnovi topil.

Posebne lastnosti in standardi za preskušanje



- **Francoska uredba DEVL1104875A**
Označevanje gradbenih premaznih proizvodov glede emisij hlapnih škodljivih snovi: A+

Področja uporabe



Za pohištvo, notranjo opremo, stenske obloge in lesene stropce.

Izdelek je v odvisnosti od uporabljenega laka za pohištvo primeren za obdelavo površin pohištva in notranje opreme na področjih uporabe II-IV v skladu z ÖNORM A 1610-12.

Za uporabo v kombinaciji z ustreznim premaznim sistemom lakov.

OBDELAVA

Napotki za obdelavo



- Izdelek pred in med obdelavo temeljito premešajte.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj +15 °C.
- Za nanašanje lužila so primerne tudi nizkotlačne naprave za Airmix ali brezračno brizganje. Nanos s čopičem ali gobo ni priporočljiv.
- Vrste lesa z nizko vpojnostjo zahtevajo manjšo količino nanosa kot vrste lesa z višjo vpojnostjo.
- Različne vrste lesa, kot na primer hrast, različni eksotični les itd., vsebujejo lesne sestavine, ki so topne v vodi in se aktivirajo s premazovanjem z laki za pohištvo na vodni osnovi. Da bi preprečili razbarvanje ali nastajanje madežev, je na lesu, bogatem z lesnimi sestavinami, priporočljivo izvesti predhodno lakiranje z uporabo Aduro Primer (2523).
- Črne lise na lesu, bogatem s tanini, kot sta hrast ali jesen, nastanejo kot posl-Sledica onesnaženja s kovinami pri obdelavi lesa in so še posebej opazne na svetlo luženih površinah. Z dodajanjem 4 % Aqua-Add M (8126) k izdelku Arova Colora je mogoče to barvno reakcijo v veliki meri preprečiti oziroma v celoti odpraviti. Mešanico je mogoče obdelovati 1 teden.
- Ko tekoče lužilo pride v stik s kovino, se barvni odtenki spremenijo.

- Izdelka iz naprave za nanašanje ali izdelka, onesnaženega z lesnim prahom, ne izpraznite nazaj v originalni vsebnik.
- Vsaka sprememba postopka obdelave, okoljskih pogojev, neupoštevanje navodil ali uporaba izdelkov, ki niso navedeni na seznamu, lahko neugodno vpliva na rezultat.
- Upoštevajte našo smernico **ARL 110 - Delovna smernica za luženje lesa**.

Način nanosa

	Pištola za skodelice
Ø razpršilne šobe (mm)	1,5 - 1,8
Vbrizgalni tlak (bar)	2,0 - 2,5
Donos na aplikacijo (m²/l)	6 - 8
Količina nanosa na aplikacijo (g/m²)	40 - 60

Navedena stopnja razlivnosti vključuje izgube, ki nastanejo pri pršenju.

Oblika, karakteristike površine obdelovanca in način nanosa vplivajo na dejansko porabo. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

Časi sušenja

(pri 23 °C in 50-% rel. vl.)



Možnost prelakiranja (laki na osnovi topil)	12 Ura/-e
Možnost prelakiranja (laki na vodni osnovi)	5 Ura/-e

Navedene vrednosti so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline premazne plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi!

Čiščenje delovnih naprav

8029

Takoj po uporabi očistite z milnico.

Za odstranjevanje zasušeni ostankov izdelka priporočamo Aqua-Cleaner (8029) (razredčen z vodo v razmerju 1 : 1).

PODLAGA**Vrsta podlage**

Les listavcev s finimi in grobimi porami, les iglavcev.

Lastnosti podlage

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

Priprava podlage**Brušenje lesa:**

Les listavcev Zrnavost 150–180

Les iglavcev Zrnavost 120-150

Posebej priporočljivo je brušeni les namočiti v vodi in ga po sušenju zbrusiti z zrnatostjo 180-220; pri masivnem lesu hrasta je ta korak nujno potreben.

STRUKTURA PREMAZA

Nanos lužila

Nanesite enakomerno in z rahlim presežkom, po postopku mokro na mokro, vzdolž smeri lesnih vlaken, tako da so površine videti rahlo vlažne. Izdelka ni mogoče distribuirati.

Končni barvni odtenek je v veliki meri odvisen od naravne barve lesa in količine nanesenega izdelka.

Nadaljnji premaz

Arova Colora(1326) je mogoče prelakirati z laki za pohištvo na vodni osnovi in na osnovi topil. Za svetle barvne odtenke luženja in barvne odtenke je načeloma priporočljivo uporabiti svetlobno obstojne lake, kot sta Bluefin Resist in Aduro Legnopur. Pri uporabi svetlobno neobstojnih lakov je pričakovati, da bo končni barvni odtenek videti nekoliko rumenkast; ta učinek se s staranjem še okrepi.

Pri belo luženih površinah priporočamo dodatno izravnavo z prelakiranjem z uporabo Aduro Legnopur (2513), obarvanim z 0,3 do največ 1,0 % Pigmpur G50 Weiß (24005); pri brizganju se izogibajte prekrivanju!

NAVODILA ZA NAROČANJE

Velikosti pakiranja

0,9 kg, 4,5 kg

Barvni odtenki/stopnje sijaja



Standardna(-e) barva(-e):

Farblos (1326400100)

Weiß (1326600110)

ca. RAL1016 Ahorn (1326410160)

ca. RAL1019 Ahorn (1326410190)

ca. RAL2003 Ahorn (1326420030)

ca. RAL4003 Erikaviolett Ahorn (1326440030)

ca. RAL5012 Ahorn (1326450120)

ca. RAL6018 Ahorn (1326460180)

ca. RAL7006 Ahorn (1326470060)

ca. RAL7043 Ahorn (1326470430)

ca. RAL7044 Ahorn (1326470440)

ca. RAL1014 Buche (1326510140)

ca. RAL4009 Buche (1326540090)

ca. RAL6021 Buche (1326560210)

ca. RAL6034 Buche (1326560340)

Drugi barvni odtenki RAL na zahtevo.

Vse barvne odtenke je možno medsebojno mešati in redčiti z uporabo Arova Colora Farblos (1326400100) do največ 30 %.

Pri pretiranem redčenju lahko zaradi naravne barve lesa in naravne porumenitve lesa sčasoma pride do opazne spremembe barvnega odtenka.

Pred začetkom luženja je treba na originalnem lesu vedno izvesti preizkusno luženje in tako obdelano površino naknadno prelakirati z lakom, predvidenim za uporabo, za ocenitev končnega barvnega odtenka. Za enkratni nanos uporabite le lužilo iz iste serije kot tudi les iz istega hloda.

Dodatni izdelki

Aduro Legnopur (2513)

Aduro Primer (2523)

Aqua-Add M (8126)

Bluefin Resist (2963)

Pigmpur G50 Weiß (24005)

Vedno upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

DODATNA NAVODILA

Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 1 Leto/-a v originalno zaprtih posodah.

Shranjujte zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo, mrazom in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Odprte posode trdno zaprite in vsebino čim prej porabite.

Varnostni podatki



Izdelek je primeren samo za industrijsko in komercialno obdelavo.

Na splošno je treba preprečiti vdihavanje aerosolov laka pri nanosu z brizganjem. To lahko zagotovite s strokovno uporabo zaščitne dihalne maske (kombinirani filter A2/P2).

Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in ravnanjem ter odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Veljavno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.