

Aviva Terra Ultra-Weiß SD

4003

Prémiová interiérová barva bez obsahu konzervačních látek s technologií Smart-Dry pro domácí i řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vysoce kvalitní, čistě bílá, paropropustná barva na stěny s technologií Smart-Dry pro bezproblémovou výmalbu stěn a stropů v interiéru. Nátěry stropů v interiéru. Velmi dobrá schopnost oprav a vynikající krycí schopnost již po jedné vrstvě. Vysoká vydatnost, snadná zpracovatelnost. Produkt je bez zápachu a neobsahuje konzervační látky, rozpouštědla ani změkčovač. Šetrná k přírodním zdrojům, fosilní suroviny byly nahrazeny obnovitelnými surovinami.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Norma EN 1062-1**
Vysoká propustnost vodních par, odpovídá třídě V₁
- **ÖNORM EN 13300**
(test bez ředění)
Odolnost proti oděru za mokra: R třída 1
Vydatnost: H₁₀ třída 1 (při 8 m²/l)
Lesk: G4 matně matný
Maximální velikost zrna: S1 jemný
- **Registrováno v Baubook**
Produkt odpovídá požadavkům dle databáze materiálů pro udržitelné a ekologické stavebnictví Baubook.
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro všechny bílé nátěry stěn a stropů ve všech vnitřních prostorách.

Hodí se zejména do obývacích pokojů, ložnic, dětských pokojů, kanceláří, nemocnic, ozdravoven, škol atd., do kterých je třeba se rychle znovu nastěhovat.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí °C při relativní vzdušné vlhkosti %.
- Nanášejte nátěr mokry na mokry jedním tahem, abyste zabránili tvorbě nánosů.

- Znamky oprav na povrchu závisí na mnoha faktorech, a proto se jim nelze vyhnout (návod BFS 25).
- Při přepracování tmelů může dojít k prasklinám a změně barvy nátěrového materiálu. Vzhledem k velkému množství těsnicích systémů je nutné v jednotlivém případě provést vlastní testy pro posouzení přilnavosti a výsledků zpracování.
- Obvykle stačí jedna vrstva, zejména při renovacích, a to díky vysokému krytí.
- Vzhledem k tomu, že výrobek neobsahuje konzervační látky, doporučuje se při zpracování používat čisté nářadí, vodu a oddělenou nádobu, protože jinak by se výrazně zkrátila trvanlivost zbytkového množství.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.
- Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

0-5% H₂O

1l
↓
7-8 m²

	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palce)	0,021 - 0,026	-	-
Úhel trysky (°)	50	-	-
Stříkací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnost sítky (µm)	200	-	-
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	0 - 5		
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	125 - 145		
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	7 - 8		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



3-4h

Přelakování po:

cca 3 - 4 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.


Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD	
Druh podkladu	Pro savé minerální povrchy jako omítka, beton, stěrky atd. a sádrové materiály jako i savé, pevné staré nátěry.
Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Dodržujte prosím: • ÖNORM B 2230-2 • ÖNORM B 3430-1 • DIN 18363
Příprava podkladu	Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233). U čistých, mírně savých, suchých a stabilních podkladů není nutná žádná předběžná úprava. Plísň v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308). Omítky z malty skupin P II a P III: Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci. Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V: Všechny případné sintrové vrstvy obracejte. Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). Sádrokartonové desky: Vytmelená místa obracejte a důkladně odstraňte prach. Základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1. U desek s vodou rozpustnými, barvicími složkami je nutný dodatečný základní nátěr s např. Aviva Isolier-Weiß CT (4049). Dodržujte návod BFS č. 12. Betonové povrchy: V případě usazených nečistot, odlučujících se částic nebo drobných zrnitých vrstev očistěte mechanicky nebo vysokotlakým čištěním vodou (v souladu s právními předpisy). Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). Nosné nátěry: Matné, mírně savé nátěry přímo přetřete. Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). Lesklé nebo hladké podklady (např. lakované a latexové podklady, slinuté vrstvy) upravte louhováním, zdrsněním nebo broušením Klíhové barvy: Důkladně omyjte a naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074). Zabraňte lesklému zaschnutí Aviva Tiefengrund WV (4074).
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základní vrstva	Viz příprava podkladu
Mezivrstva	V případě potřeby: 1 x Aviva Terra Ultra-Weiß SD (4003) neředěný nebo ředěný maximálně 5 hm.% vody.

Vrchní vrstva	1 x Aviva Terra Ultra-Weiß SD (4003) neředěný nebo ředěný maximálně 5 hm.% vody.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	1 l, 3 l, 9 l, 15 l
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Weiß (4024050063) Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
Související produkty	Abbeizer Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Tiefengrund WV (4074) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Obsah VOC: Mezní hodnota EU pro Aviva Terra Ultra-Weiß SD (kat A/a): 30 g/l. Aviva Terra Ultra-Weiß SD obsahuje < 1 g/l VOC.
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Akrylátové disperze / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Voda / Povrchová aditiva / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní
GIS KÓD	BSW10
Bezpečnostně technické údaje 	Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2). V případě rizika postříkání používejte ochranné brýle. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře! Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .