

Vivido Alkyd-Primer-Metal

4512

Rozpouštědlový základní lak na ochranu proti korozi pro kutyly a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rozpouštědlový základní lak na ochranu proti korozi na bázi krátkoolejových alkydových pryskyřic s pigmentací bez obsahu olova a chromanu zinečnatého pro použití v interiéru a exteriéru. Výrobek se vyznačuje vynikajícím antikoročním účinkem na železo a ocel, velmi rychlým schnutím a vynikající krycí schopností. Trvalá teplotní odolnost až do 70 °C.

Oblasti použití

Kovové konstrukce a železné a ocelové stroje



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování




- Stříkání je povoleno pouze ve stříkacích kabinách, které podléhají směrnici o VOC.
- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 10 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenášejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušební vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.
- Dodržujte prosím naše pracovní směrnice ARL 505 - Pracovní směrnice pro oleje a lazury na rozpouštědlové alkydové bázi.

Technika nanášení



20-25% 8014



100 -
125 ml
↓
1 m²

	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Ředidlo	KH-Spritzverdünnung (8014)	-	-

3-0 ZKL 4512 | 02/26 | nahrazuje 2-0

ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko

Tel: +420 731 725 957, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomosti a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného produktu rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno vyhotovení vzorku na originálním podkladu, na kterém je vhodnost tohoto produktu odsouhlasena. Kromě toho platí naše všeobecné obchodní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbyvají touto verzí platnost. Změna velikostí plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Přídavek ředidla (%)	20 - 25	-
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125	

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě

ca. 1 - 2 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

7215



8014

Okamžitě po použití s Aceton-Waschmittel (7215) nebo KH-Spritzverdünnung 8014 (8014).

PODKLAD**Druh podkladu**

Železo a ocel

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu**Železo a ocel**

Odstraňte rez až na čistý kov. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233).

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obrušte zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Na neporušené původní povrchové úpravě je před novým lakováním nutné otestovat kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

U starých nátěrů ze syntetické pryskyřice je třeba zkontrolovat snášenlivost nového systému s podkladem (riziko chemické reakce zvrásnění).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základní vrstva**

Interiér: 1 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

Exteriér: 2 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

Mezibroušení

Zrnitost P 240 – 280

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva nebo vrchní vrstva

Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) lze přetírat většinou běžných rozpouštědlových mezivrstev a finálních nátěrů. Obzvláště vhodné jsou:

Vivido Samtalkyd (4514)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Vivido Expresslack (4504)

Přelakování dvousložkovými PUR laky, jako jsou např. Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) nebo Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) by mělo být provedeno pokud možno do 2 dnů, aby se zabránilo vrásnění.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny**Standardní odstíny:**

Weiß (4512050000)

Grau (4512081826)

Rotbraun (4512079330)

Související produkty

Vivido 2K-PU-Multilack G (4527)

Vivido 2K-PU-Multilack M (4526)

Aceton-Waschmittel (7215)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Entfetter (7233)

Vivido Expresslack (4504)

KH-Spritzverdünner 8014 (8014)

Vivido Samtalkyd (4514)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Alkyd-Primer-Metal (Kat A/i): 500 g/l.

Vivido Alkyd-Primer-Metal obsahuje max. 460 g/l VOC.

GIS KÓD

BSL60

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Alkydové pryskyřice / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Organické pigmenty / Minerální plniva / Antikoroziní pigmenty / Alifáty / Smáčedlo / Povrchová aditiva / Vysušovací prostředky (sikativy) / Prostředky proti odlupování

Bezpečnostně technické údaje

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2 / P2 a ochranné brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
