

Scheda tecnica

Vivido Alkyd-Primer-Metal

4512

Fondo anticorrosione a base solvente per il fai-da-te e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Fondo anticorrosione a base solvente, a base di resina alchidica a corto olio, con pigmentazione priva di cromato di piombo e zinco per interni ed esterni. Il prodotto si distingue per l'eccellente potere antiruggine su ferro e acciaio, la rapidissima essiccazione e l'eccellente potere coprente. Resistenza alla temperatura permanente fino a 70 °C.

Campi di applicazione

Costruzioni di metallo e macchine in ferro e acciaio



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione




- L'applicazione a spruzzo è consentita solo nelle cabine di verniciatura soggette alla direttiva COV.**
- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 10 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.
- Prego, consultare la nostra direttiva ARL 505 - Direttiva di lavoro per vernici, smalti e oli a base di resina alchidica.

Metodo di applicazione



20-25% 8014



	Pistola a tazza	A pennello	A rullo
Ugello Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Pressione spruzzo (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Diluizione	KH-Spritzverdünnung (8014)	-	-

100 -
125 ml
↓
1m²

Aggiunta di diluente in %	20 - 25	-
Quantità per applicazione (ml/m ²)	100 - 125	

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione
(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)




Sovraverniciabile ca. 1 - 2 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con Aceton-Waschmittel (7215) o KH-Spritzverdünnner 8014 (8014) subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Ferro e acciaio

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrate BFS

Preparazione del supporto

Ferro e acciaio:

Eliminare la ruggine e tutti i residui. Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Entfetter (7233).

Vecchi strati di vernice:

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti. Verificare la compatibilità su vecchi strati di vernice integri.

Controllare la compatibilità con le vernici vecchie a base di resine sintetiche (pericolo di sollevamento).

CICLO DI VERNICIATURA

Prima mano

All'interno: 1 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

All'esterno: 2 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

Carteggiatura intermedia



Grana 240 – 280

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione intermedia/finale

Vivido Alkyd-Primer-Metal 4512) può essere sovraverniciato con i più comuni rivestimenti intermedi e finali al solvente. Particolarmente idonei sono:

- Vivido Samtakyd (4514)
- Vivido Brilliantalkyd (4503)
- Vivido Expresslack (4504)


La riverniciatura con vernici 2K-PUR come Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) o Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) deve avvenire possibilmente entro 2 giorni per evitare fenomeni di "sollevamento".

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	750 ml, 2,5 l
-------------------	---------------

Tonalità	Tonalità standard: Weiß (4512050000) Grau (4512081826) Rotbraun (4512079330)
-----------------	--

Prodotti complementari	Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) Aceton-Waschmittel (7215) Vivido Brilliantalkyd (4503) Entfetter (7233) Vivido Expresslack (4504) KH-Spritzverdünner 8014 (8014) Vivido Samtakyd (4514) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
-------------------------------	--

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Alkyd-Primer-Metal (Cat A/i): 500 g/l.
Vivido Alkyd-Primer-Metal contiene un massimo di 460 g/l COV.

GISCODE

BSL60

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Resine alchidiche / Pigmenti inorganici bianchi e colorati / Pigmenti organici / Riempitivi minerali / Pigmenti anticorrosivi / Composti alifatici / Agenti umettanti / Additivo di superficie / Sostanze essiccati / Agenti antipelle

Indicazioni tecniche di sicurezza

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.