

Vivido Alkyd-Primer-Metal

4512

Oplosmiddelgedragen, anticorrosie-grondlak voor doe-het-zelf-zaken en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Oplosmiddelgedragen anticorrosie-grondlak op basis van korte-olie alkydhars met lood- en zinkchromaatvrije pigmentering voor binnen en buiten. Het product wordt gekenmerkt door een uitstekend antiroesteffect op ijzer en staal, zeer snelle droging en uitstekend dekkingsvermogen. Continue temperatuurbestendigheid tot 70 °C.

Toepassingsgebieden

Metalen constructies en machines uit ijzer en staal



VERWERKING

Verwerkingsinstructies




- Spuiten is alleen toegestaan in spuitcabines die onder de VOS-richtlijn vallen.
- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +5 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 10 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Niet gebruiken bij sterk zonlicht, regen, extreem hoge luchtvochtigheid, sterke wind of vorstgevaar.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.
- Raadpleeg onze ARL 505 – Werkrichtlijn voor alkydharslakken/-lazuren en oliën.

Opbrengtechniek



20-25% 8014



100 -
125 ml
↓
1 m²

	Spuitpistool met beker	Kwasten	Rollen
Spuitpistool Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Verdunner	KH-Spritzverdünnung (8014)	-	-

Toevoeging van verdunner (%)	20 - 25	-
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 125	

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar

ca. 1 - 2 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Aceton-Waschmittel (7215) alebo KH-Spritzverdünner 8014 (8014).

ONDERGROND

Soort ondergrond

IJzer en staal

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Ondergrondvoorbereiding

IJzer en staal:

Roest van kale metalen oppervlakken verwijderen. Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Entfetter (7233).

Oude verflagen:

Draagkrachtige oude verflagen met korrel 120 opschuren en schoonmaken. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen. Op intacte oude verflagen moet de lakcompatibiliteit worden gecontroleerd.

Bij oude kunstharslakken moet de lakcompatibiliteit worden gecontroleerd (risico op 'optrekken').

COATINGOPBOUW

Grondlaag

Interieur: 1 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

Exterieur: 2 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)

Tussenschuurgang

Korrel 240 – 280
Verwijder het schuurstof.

Tussenlaag / aflaklaag

Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) kan worden overschilderd met de meeste gangbare oplosmiddelgedragen tussencoatings en aflakken. Bijzonder geschikt zijn:

Vivido Samtalkyd (4514)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Vivido Expresslack (4504)

Overschilderen met 2-componenten-PUR-lakken zoals Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) of Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) moet indien mogelijk binnen 2 dagen worden uitgevoerd om optrekken te voorkomen.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen

750 ml, 2,5 l

Kleuren**Standaardkleur(en):**

Wei (4512050000)

Grau (4512081826)

Rotbraun (4512079330)

Toevoegingsproducten

Vivido 2K-PU-Multilack G (4527)

Vivido 2K-PU-Multilack M (4526)

Aceton-Waschmittel (7215)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Entfetter (7233)

Vivido Expresslack (4504)

KH-Spritzverdnner 8014 (8014)

Vivido Samtalkyd (4514)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag

Minstens 5 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens

VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Vivido Alkyd-Primer-Metal (Cat A/i): 500 g/l.

Vivido Alkyd-Primer-Metal bevat maximaal 460 g/l VOS.

GISCODE

BSL60

Verklaring van ingredinten volgens VdL-RL 01

Alkydharsen / Anorganische witte en gekleurde pigmenten / Organische pigmenten / Minerale vulstoffen / Anti-corrosie pigmenten / Alifaten / Bevochtigingsmiddelen / Oppervlakte additief / Droogmiddelen (siccatieven) / Anti-huidmiddelen

Veiligheidstechnische informatie



Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3. Adem de spuitnevel niet in. Gebruik combifilter A2 / P2 en veiligheidsbril.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
