

Vivido Alkyd-Primer Uni

4516


Jednozložkový adhézny základný náter a základný náter na ochranu proti korózii na priemyselné, remeselné a domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Univerzálny jednozložkový adhézny základný náter a základný náter na ochranu proti korózii na báze špeciálnych syntetických živíc na použitie v interiéri a exteriéri na báze rozpúšťadla. Výrobok sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou proti korózii, veľmi rýchlym schnutím a vynikajúcou krycou schopnosťou.

Oblasti použitia



Kovové konštrukcie a stroje zo železa, ocele a farebných kovov s obsahom zinku, hliníka a medi.

Materiály vyrobené z plastov odolných voči farbeniu a rozpúšťadlám, ako je napríklad tvrdé PVC.

Na nátery dreva a kovu v exteriéri a interiéri.


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Striekanie je povolené len v striekacích kabínach, ktoré podliehajú smernici VOC.
- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 10 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hrozacom mraze.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu priľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.
- Dodržujte, prosím, **pracovnú smernicu ARL 505 – Pracovná smernica pre laky, lazúry a oleje z alkydových živíc.**

Technika nanášania



20% 8017

	Nádobková pištoľ	Natieranie	Valčekovanie
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Riedenie	Nitroverdünner (8017)	-	-



Prídavok riedidla v %	20	-
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125	

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Vyschnuté (ISO 1517)	cca. 20 min.
Manipulačne suché	cca. 3 hod.
Prelakovateľné (laky na báze syntetickej živice)	cca. 4 hod.
Prelakovateľné (dvojsložkové laky)	cca. 12 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Ak sa predĺži čas schnutia na viac ako 48 hodín, musí sa pred nanosením ďalšej vrstvy vykonať ľahké medzibrúsenie.

Čistenie náradia



Ihneď po použití s Aceton-Waschmittel (7215) alebo Nitro-Verdünnern 8017 (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Železo a oceľ, farebné kovy, tuhé PVC a náterové plasty / Drevo a materiály na báze dreva

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Vlhkosť dreva

13 % ± 2 %

Príprava podkladu

Drevo a materiály na báze dreva:

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny. Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

Železo a oceľ:

Úplne odstráňte hrdzu z kovu. Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233).

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

Prebrúste brúsnym rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Staré nátery:

Prebrúste brúsivom so zrnitosťou 120 a vyčistite. Odstrániť nenosné staré nátery. Na neporušenej pôvodnej povrchovej úprave je pred novým lakovaním nutné otestovať kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

Na starých farbách zo syntetickej živice je potrebné skontrolovať znášanlivosť náterov (riziko prasklín a odlupovania).

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Impregnácia****Drevo a materiály na báze dreva:**

V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraniu, drevokazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pre dreveniny s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo**.

Základná vrstva**Železo a oceľ:**

Vnútorný priestor: 1 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Vonkajší priestor: 2 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Nerezová oceľ a Nirosta:

1 x Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) (kov)

Zinok:

2 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Hliník a iné NEŽELEZNÉ kovy:

1 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Eloxovaný hliník:

1 x Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) (kov)

Plasty:

1 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Z dôvodu veľkého množstva rôznych druhov plastov sa odporúča vykonať skúšku príľnavosti.

Drevo a materiály na báze dreva:

1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Pozor; vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15 %

Na drevené okná odporúčame alkydový základný náter Vivido Alkyd-Primer (4501).

Medzibrúsenie

zrnitosťou 240 – 280

Brúsny prach odstrániť.

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva

Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) možno natierať najbežnejšími jedno- a dvojzložkovými vrchnými nátermi na báze rozpúšťadla.

Obzvlášť vhodné sú:

Vivido Samtalkyd (4514)

Vivido Brilliantalkyd (4503)

Vivido Expresslack (4504)

Prelakovanie dvojzložkovými lakmi PUR, ako napr. Aplikácia Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) alebo Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) by mala prebehnúť ideálne do 2 dní, aby sa predišlo narušeniu náteru.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	375 ml; 750 ml; 2,5 l
Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Weiß, tönbar (54067) Grau (4516081826) Rotbraun (4516079330)
Súvisiace produkty	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) Vivido Alkyd-Primer (4501) Aceton-Waschmittel (8001) Vivido Brilliantalkyd (4503) Entfetter (7233) Vivido Expresslack (4504) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Vivido Samtalkyd (4514) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie	Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
 	
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Alkyd-Primer Uni (Kat A/i): 500 g/l. Vivido Alkyd-Primer Uni obsahuje max. 490 g/l VOC.
GISCODE	BSL50
Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01	Vinylchlorid-Dispersion / Alkydové živice / Akrylové živice / Reaktivverdünner / Anorganické biele a farebné pigmenty / Oxid titaničitý / Minerálne plnivá / Korrosionsinhibitoren / Povrchová prísada / Suché látky (sikatíva) / Činidlá na ochranu pred olupovaním
Technicko-bezpečnostné údaje	Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Nevdychujte rozprašované častice. Používajte kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare. Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .
	