



RENOVACE A ÚDRŽBA OKEN A VCHODOVÝCH DVEŘÍ



Míra poškození	Příprava podkladu	Použitý základní nátěr	Použitý vrchní nátěr
Povrch je nepoškozený a soudružný. Pravidelná každoroční kontrola a údržba.	Očistit povrch ADLER Top-Cleaner (1. přípravek ze sady Windoor Care-Set).		Ošetřit povrch ADLER Top-Care (2. přípravek ze sady Windoor Care-Set).
Pobití od krup bez zjevných stop ztráty adheze. Dřevo pod prasklinou nemění odstín.	Jemně přebrousit povrch P180 z důvodu přilnavosti. Očistit povrch ADLER Top-Cleaner (1. přípravek ze sady Windoor Care-Set).		Plošně natřít Pullex Aqua-DSL v odstínu vrchní lazury.
Poškození lakového filmu, kde je znatelná změna odstínu podkladu, ale lakový film se neloupe. V místech změny odstínu, lakový film již nedrží na podkladu.	Lokálně odstranit nesoudružný lakový film škrabkou a rozbrousit do hladka P150 až P180.	Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-IG v odstínu původní impregnace.	Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-DSL z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Aqua DSL v odstínu vrchní lazury.
		Lokálně na obnažených místech 1 – 2x Pullex Renovier-Grund – doba schnutí cca 12 hod.	Lokálně na obnažených místech Pullex Top-(Matt)Lasur z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Top-(Matt)Lasur v odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: Pullex-Color. Přetíratelnost po 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.
Odlupující se povrchová úprava, podklad ještě nešedne a neoxiduje.	Lokálně odstranit nesoudružný lakový film škrabkou a rozbrousit do hladka P150 až P180.	Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-IG v odstínu původní impregnace.	Lokálně na obnažených místech Pullex Aqua-DSL z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít PULLEX Aqua-DSL v odstínu vrchní lazury.
		Lokálně na obnažených místech 1 – 2x Pullex Imprägnier-Grund – doba schnutí cca 12 hod.	Lokálně na obnažených místech Pullex Top-(Matt)Lasur z důvodu doplnění chybějící vrstvy, následně plošně přebrousit z důvodu přilnavosti na původní povrchovou úpravu, dále plošně natřít Pullex Top-(Matt)Lasur v odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: Pullex-Color. Přetíratelnost po 12 hod. Kompletní proschnutí po 24 hod.
Odlupující se povrchová úprava ve velkých kusech, podklad je silně zvětralý a zešedlý.	Mechanicky odstranit škrabkou, chemicky odstranit (ADLER Abbeizer Spray). Poté přebrousit zrnitostí P120.	Pullex Renovier-Grund ve vhodném odstínu pod vrchní lazuru.	Polotransparentní vzhled: Pullex Top-Lasur nebo Pullex Top-MattLasur v odstínu vrchní lazury. Krycí vzhled: Pullex-Color

Obrázek	Název	Vydatnost	Oblast použití						Počet nátěrů	Velikost balení	Třída účinnosti biocidů	Stručná charakteristika produktu
			Fasády	Okna, vchodové dveře, garážové brány	Balkóny	Ploty	Pergoly, altány	Dřevostavby				

Rozpouštědlová impregnace

	Pullex Renovier-Grund	cca 8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1 - 2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B, P, lv	Krycí základ určený na renovaci dřevěných částí v exteriéru. Zabezpečuje komplexní ochranu a sjednocuje povrch dřeva. Jednoduchá aplikace štětcem a nenáročná příprava podkladu před základováním. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.
--	------------------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	--------	--------------------------	----------	--

Rozpouštědlové lazury

	Pullex Top-Lasur	cca 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B,P	Profesionální tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny pro nové nátěry a vrchní renovační nátěry dřevěných fasád, balkonů atd. Dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření a zvýšená odolnost proti stékání. Velké množství barevných odstínů. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.
	Pullex Top-MattLasur	cca 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 5 l; 20 l	B,P	Moderní matná tenkovrstvá lazura. Dlouhodobá odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření a zvýšená odolnost proti stékání. Velmi dobře penetruje do podkladu a je vysoce prodyšná. Velké množství barevných odstínů. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.
	Pullex Color	cca 8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B,P	Univerzální, hedvábně matná, plně krycí lazura na jehličnaté i listnaté dřevo. Pro nové nátěry i renovace. V kombinaci s Pullex Imprägnier-Grund zabezpečuje komplexní ochranu. Odstíny dle vzorkovníku RAL a NCS. Přetíratelnost po cca 12 hod. Aplikace štětcem.

Vodouředitelná impregnace

	Pullex Aqua-IG	cca 8 - 12 m ² /l	x	x	x	x	x	x	1x	750 ml; 2,5 l; 10 l	B, P, lv	Komplexní ochranná impregnace na bázi vody pro jehličnaté i listnaté dřeviny. Je vhodná jako základ pro produkty Pullex Aqua-DSL a Pullex Aqua-Color. Přetíratelnost po cca 4 hod. Aplikace štětcem.
--	-----------------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---------------------	----------	--

Vodouředitelné lazury

	Pullex Aqua-Deco	cca 10 m ² /l	x		x	x	x	x	2x	750 ml; 2,5 l	B, P	Vodouředitelná lazura i barevný základní nátěr v jednom. Vhodná na rozměrově stálé i nestálé dřevěné díly v exteriéru, např. domky, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny, ploty, okenice. Aplikace štětcem.
	Pullex Aqua-DSL	cca 8 m ² /l		x					2-5x	750 ml; 2,5 l		Vodouředitelná lazura na dřevo pro povrchovou úpravu oken a vchodových dveří za použití štětce. Bez biocidů, atest na dětské hračky EN 71-3 - vhodná i na dětská hřiště. Spolu s Pullex Aqua-IG zabezpečuje komplexní ochranu i po renovaci. Množství míchaných odstínů. Přetíratelnost po cca 4 hod. Aplikace štětcem.

Ředění a čištění pracovních nástrojů

	Adlerol									500 ml; 1 l; 5 l; 25 l		Ředidlo do rozpouštědlových nátěrových hmot a čištění pracovních pomůcek. Umožňuje optimální přizpůsobení viskozity povlaku. Všechny produkty Pullex jsou již připravené přímo k použití. Před aplikací doporučujeme řádně promíchat, popř. přidat ředidlo.
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	---

Péče a pravidelná údržba

	Windoor Care-set	cca 10 m ² z 250 ml		x						set 2 x 250 ml		Vysoce kvalitní péče určená pro okna a dveře či zahradní nábytek ošetřený lazurovacím nebo krycím nátěrem. Uzavírá jemné trhliny a póry a obnovuje lesk. Ošetřuje dřevěné povrchy a oddaluje tak čas jejich renovace. Set obsahuje Top-Cleaner 250 ml, Top-Care 250 ml, hadříky a aplikátory k nanášení. Doporučené ošetření 1 - 2 x ročně.
--	-------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	----------------	--	---

Další příslušenství pro renovace naleznete také v našem novém katalogu příslušenství. Prosíme vždy respektujte technický list k výrobku a v případě otázek kontaktujte naši technickou podporu. Všechny technické listy lze stáhnout z našeho webu www.lakyadler.cz.

Označení biocidního účinku:

P - proti dřevokazným houbám
lv - ochrana proti hmyzu

B - proti dřevozbarvujícím houbám

Tip: Fenster-tool

Pro efektivní nános přípravku na údržbu oken



adresa: Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
objednávky: objednavky@adlercesko.cz; tel.: 731 725 957
technická podpora: Petr Vlášek, tel.: 733 737 866