

mořidlo	obj. číslo	přelakovatelnost	dřeviny	obraz moření	míchatelnost odstínu	zsvětlení	nanášení	vydatnost z 1 l	čas sušení		odstíny	balení
									aqua laky	rozpuštědlové laky		

Mořidla na vodní bázi

Arova Ultra	1360	vodou ředitelné i rozp. laky	jehličnaté	výrazně pozitivní obraz moření	navzájem míchatelné	Arova Ultra bezbarvý	nízkotlaké stříkání	6 - 8 m ²	5 hod	12 hod	dle vzorkovnice	1 l, 5 l
Arova Wax	1365	není přelakovatelné	jehličnaté	matný, voskový, pozitivní obraz	navzájem míchatelné	Arova Wax bezbarvý	nízkotlaké stříkání	8 - 10 m ²		12 hod	dle vzorkovnice	1 l, 5 l
Arova Alpin	1361	vodou ředitelné i rozp. laky	jehličnaté	antický, výrazně pozitivní	navzájem míchatelné	Arova Alpin bezbarvý	nízkotlaké stříkání	6 - 8 m ²	5 hod	12 hod	dle vzorkovnice	1 l, 5 l
Arova Alpin Trend	1362	hluboce matné vodou ředitelné i rozp. laky	jehličnaté	antický, výrazně pozitivní	navzájem míchatelné	Arova Alpin Trend bezbarvý	nízkotlaké stříkání, rozetření	3 - 5 m ²	6 hod	12 hod	trendové odstíny dle brožury	1 l, 5 l
Arova Aqua Classic	1333	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté	nevýrazné póry	navzájem míchatelné	Arova Classic bezbarvý	nízkotlaké stříkání	8 m ²	5 hod	12 hod	dle vzorkovnice	1 l, 5 l
Arova Style	1336	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté	zvlášť rovnoměrný obraz	navzájem míchatelné	Arova Style bezbarvý	nízkotlaké stříkání	8 m ²	5 hod	12 hod	dle vzorkovnice	0,9 l, 4 l
Arova Flex	1340	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté	starožit.vzhled, zvýraznené póry	navzájem míchatelné	ArovaFlex bezbarvý	flexibilní	8 m ²	5 hod	12 hod	dle vzorkovnice a trendové odstíny	0,9 l, 4 l
Arova Colora	1326	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté i jehličnaté	polokrycí	navzájem míchatelné	Arova Colora bezbarvý	nízkotlaké stříkání	6 - 8 m ²	5 hod	12 hod	bílá, RAL polokrycí odstíny ke konkrétní dřevině	0,9 kg, 4,5 kg

Mořidla na rozpouštědlové bázi

Arova Spritzbeize	1014	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté*	zvýraznění pórů	navzájem míchatelné	Arova Spritzbeize bezbarvý	nízkotlaké stříkání	8 - 10 m ²	1 hod	15 min	dle vzorkovnice	0,9 l, 4 l
Arova Rustica	1010	vodou ředitelné i rozp. laky	listnaté**	zvýraz.pórů, rustikální efekt	navzájem míchatelné	Arova Rustica bezbarvý	nízkotlaké stříkání, zapracování kartáčem	štetec-12-15 m ² stříkání 10 m ² navalování 40 m ²	2 hod	30 min	dle vzorkovnice	0,9 l, 4 l

Speciální produkty a barevné koncentráty

Arova Patina	1009400100	vodou ředitelné i rozp. laky	mezi vrstvy laku	patinovací mořidlo	20 - 30 % Solva-Tint pro požadovaný barevný odstín	bezbarvý	nízkotlaké stříkání		30 min	15 min	tónování produktem Solvatint	1 l, 5 l
Legnofix	7080000210	vodou ředitelné i rozp. systémy	listnaté i jehličnaté	fixace mořidla		bezbarvý	nízkotlaké stříkání				zafixování mořidla při přetírání štětcem	1 l, 5 l
Aqua-Tint	9009	vodou ředitelné laky	listnaté i jehličnaté	pigment do laku							obarvení vodou ředitelných laků	250 ml
Slova-Tint	9035	rozpuštědlové laky	listnaté i jehličnaté	pigment do laku							obarvení rozpouštědlových laků	250 ml
Arova Antik Patina	1003	vodou ředitelné i rozp. laky	mezi vrstvy laku	patinový efekt	navzájem míchatelné	antikpatina bezbarvá	nízkotlaké stříkání		20 - 30 min	20 - 30 min	krémová, béžová, šedá, tmavě hnědá, červenohnědá, podle RAL	750 ml, 5 l
Arova Dirty Effekt	1327	vodou ředitelné i rozp. laky	mezi vrstvy laku	starý, patinový efekt	navzájem míchatelné	voda	nízkotlaké stříkání	10 m ²	1 hod	1 hod	červenohnědý, tmavohnědý, černá, starohnědý	750 ml, 4 l
Arova Porentinktur	1328	vodou ředitelné i rozp. laky	pórovité dřeviny	efekt zvápnění, zabělení pórů		voda	nízkotlaké stříkání	10 - 15 m ²			standartní bílý odstín	750 g, 5 kg
Bleichativator	8119	rozpuštědlové laky	nepoužívat na dub	bělení dřeva			nanášení štětcem					1 l

* hrubě-pórovité dřeviny

** omezené pro dosáhnutí negativního moření

adresa: ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko

objednávky: objednavky@adlercesko.cz; 731 725 957

technická podpora: Petr Vlášek 733 737 866